

PERGO®

Liima
Tekniset Tiedot - Suomalainen

Liima

Yleistä Tietoa

Pergo-vinyyliiima on liuotteeton dispersioliima, joka sopii Pergo Vinyl Flex Glue -lattioiden liimaukseen huokoisille sisätilojen aluslattioille ja kuivien alueiden seiniin.



LIIMA

Tilauskoodi	PGVGLUE15A
Pakkaus	Alumiiniset liimapussit kartonkilaatikossa
Sisällys	15 kg (= 3 x 5 kg)
Väri	Valkoinen
Perusta	Akryylidispersio
Viskositeetti	Tahna
Kulutus	250–300 g/m ² (A2-liimalastalla)
Säilyvyys	Vähintään 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa varastossa 5–25 °C:n lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

Liima

LIIMA

Odotusaika	10 min
Avoinna	Enintään 30 min
Korjausaika	5–10 min
Kovettumisaika	Vähän liikennettä: väh. 4 tuntia Runsaasti liikennettä: väh. 24 tuntia
VOC -päästö (haihtuva orgaaninen yhdiste)	0 %
Käyttölämpötila	15–25 °C (suhteellinen kosteus alle 75 %)

Sovellettavissa

- Käytetään huokoisilla sisäaluslattioilla, lukuun ottamatta kylpyhuoneiden alueita 0 ja 1 (katso liite).
- Pystysuora asennus seinään, lukuun ottamatta kylpyhuoneiden alueita 0 ja 1 (katso liite).
- Käytetään yhdessä lattialämmityksen tai -jäähdytyksen kanssa.

Liima

Turvallisuus

- **Silmien suojaus**

Vältä tuotteen joutumista silmiin.

- **Ihon suojaus**

Vältä tuotteen joutumista iholle. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

- **Hengityssuojain**


Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä soveltuvaa hengityssuojainta.

Liima

Ominaisuudet

Pergo-vinyyliiima on kehitetty erityisesti PergoVinyl Flex Glue -lattioille.

- **Käyttövalmis**
Pergo-vinyyliiima on yksikomponenttiima, joten sitä ei tarvitse sekoittaa.
- **Nopeasti kuivuva**
- **Alumiiniset liimapussit**
- **Sopii käytettäväksi lattialämmityksen ja -jäähdytyksen kanssa**



Liima

Valmistautuminen

1. Lattialämmitys- tai jäähdytysjärjestelmät on kytkettävä pois päältä ohjeiden mukaisesti. Katso lisätietoja Pergo-lattialämmityksen käyttöohjeista.
2. Tarkista ennen vinyyllattian asentamista aluslattian jäännöskosteus maakohtaisten standardien mukaisilla menetelmillä (esim. CM-menetelmällä, digitaalisella kosteusmittarilla, insitu-holkilla ja anturilla). Aluslattian kosteustason on oltava Pergon suosituksen mukainen. Katso lisätietoja tästä aiheesta Pergo-lattiasi teknisestä dokumentaatiosta.
3. Sekä Pergo-vinyyliiman että vinyyllattian on annettava mukautua asennuspaikalla 18–30 °C:n lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan. Jätä lattia alkuperäiseen pakkaukseensa asennukseen asti.
4. Pergo-vinyyliima on levitettävä oikein valmistellulle, pysyvästi kuivalle, tasaiselle, sileälle, puhtaalle ja tarkoitukseen sopivalle aluslattialle, jolla ei ole tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia.
 - Vanha liima tai tasoitusmassa näkyy lattiapinnoitteen läpi ja voi heikentää tartuntaa. Tällaiset jäämät on poistettava hankaamalla. Tasoituslaasti, jonka paineenkesto ei ole riittävä tai joka on kiinnittynyt huonosti, on poistettava ja korjattava.
 - Jos aluslattia on epätasainen, tasoita sopivalla tasoitemassalla.
 - Mineraali- ja jauhepinnat on käsiteltävä pohjusteella.
 - Poista pintakerros ja kaavi anhydriittipintojen pinta pois.
 - Lattia on imuroitava teollisuusimurilla.
 - Varmista, että aluslattia on puhdistettu sopivalla puhdistusaineella, kun se liimataan entiseen lattiaan (esim. keraamisiin laattoihin). Pyyhi sen jälkeen lattiaa vedellä, kunnes puhdistusvesi ei enää likaannu. Pinnan on oltava täysin kuiva ennen liiman levittämistä.
5. Älä koskaan asenna lattiaa alustalle, jota ei ole suojattu alhaalta nousevalta kosteudelta tai jonka kosteuspitoisuus ylittää Pergo-lattiasi asennusohjeissa määritetyn arvon. Jos kosteusprosentti on liian suuri, käytä sopivaa pintakosteuden hallintajärjestelmää tai kosteutta läpäisemätöntä kalvoa.
6. Asennuksen aikana tilan lämpötilan on oltava 15–25 °C. Aluslattian lämpötilan on oltava vähintään 15 °C. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 75 %.

Liima

Asennus

1. Leikkaa alumiinipusseista kulma pois ja kaada liima pinnalle. Levitä liima tasaisesti peitettävälle aluslattian osalle. Käytä A2-liimalastaa (esim. Pergo Vinyl -liimalasta – PGVA2). Levitä liimaa vain sille alalle, jolle ehdit asentaa lattiaankut 10–20 minuutissa.
2. Jätä liima levityksen jälkeen peittämättä 10 minuutiksi (avoin aika). Jos liimaa levitetään seinille, anna liiman olla hieman kauemmin, kunnes liima alkaa tarttua. Testaa tämä painamalla liimaa peukalolla ja vetämällä peukalo sitten pois. Peukaloosi pitäisi tarttua joitakin liimaviivoja.
3. Aseta vinyylipaneelit liimapinnalle tiukasti toisiaan vasten niin, että ne eivät jää puristuksiin. Varmista, että niiden alle ei jää ilmataskuja. Kun lankku on asetettu paikalleen, sen sijaintia voi korjata vielä 5–10 minuutin ajan.
4. Varmista liiman ihanteellinen tarttumisen rullaamalla lattiaa heti raskaalla telalla (> 50 kg). Vedä telalla uudelleen reunojen ja liitosalueiden ylitse 20–30 minuutin kuluttua, kulloisistakin olosuhteista riippuen.
5. Lattialämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä voidaan käynnistää ohjeita noudattaen uudelleen vähintään 48 tunnin kuluttua. Katso lisätietoja Pergo-lattialämmityksen käyttöohjeista.

Liima

Huolto

1. Ennen kuivumista:
Pergo-vinyyliiima voidaan poistaa puhtaalla, haalealla vedellä ja puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Huuhtelee liina säännöllisesti.
2. Kuivunut liima:
Liika tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti, esim. muovilastalla.