

TUOTTEEN OMINAISUUDET

KOKO	Lillehammer	
Leveys	212	mm
Pituus	1380	mm
Lautojen määrä / pakkaus	7	
m ² /pakkaus	2,048	m ²
Vilsteet	puristettu 4-sivuviiste	
Paksuus	9,0	mm
Pontti	Perfectfold 3.0	
Vedenkestävyys takuu	15	Vuotta

LAUDAN RAKENNE



1. Kulumista ja naarmuuntumista hyvin kestävä pintakerros
2. Näyttävä painettu kuviokerros
3. Kosteuden kestävä HDF- runko
4. Vakauttava pohjakerros

TEHDASTAKUU

	MENETELMÄ	PARAMETRIT		
Käyttöluokka	EN 13329		Luokka	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Ilmoitettu laitos	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Pakkauksessa
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Hyväksytty elin	AB 0321 - Satra UK	DOP: Pakkauksessa
Takuu	Kotikäyttö	Katso takuehdot	Vedenkestävyys	Elinikäinen 15 Vuotta
	Julkinen käyttö	Katso takuehdot	Vedenkestävyys	5 Vuotta
			Vedenkestävyys	5 Vuotta

YLEISET VAATIMUKSET (EN 13329)

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET
Kulutuksenkesto	EN 13329		≥ 4000 kierrosta
Kulutusluokka	EN 13329		AC4
Iskunkesto	EN 17368d	pieni pallo	≥ 35 mm
	EN 13329	iso pallo	≥ 750 mm
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus ≥ 3N
Konttorituolin pyörien kesto	ISO 4918 (+alusmateriaalista)	Type W (EN 12529)	25000 kierrosta
Laudan turpoaminen	ISO 24336	24 tunnin liotuksen jälkeen 20°C :ssa	≤ 18%
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	F10,2 pitkä sivu	≥ 1 kN/m
		Fmax pitkä sivu	
		Fs0,2 lyhyt sivu Fmax lyhyt sivu	≥ 2 kN/m
Huonekalun jalkojen kesto	EN 424		Ei vaurioita kun testataan 0 tyyppin jallaila
Pinnan vakaus	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
Staattisuus	EN ISO 24343-1		Painaumakestävyys ≤ 0,05 mm
Tahraantumisenkesto	EN 438	Ryhmä 1, 2	Luokka 5
		Ryhmä 3	Luokka 4
Asennetun lattian yleisilme	EN 13329	Korkeuserot	≤ 0,15 mm
		Saumojen raot	≤ 0,20 mm
		Pituusvaihtelut	Kovera ≤ 0,50%
			Kupera ≤ 1,00%
			Kovera ≤ 0,15%
			Kupera ≤ 0,20%
Mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm
Valonkesto	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	harmaa viite	Luokka ≥ 4

PERGO

ORIGINAL LAMINATE

TEKNINEN TUOTEKORTTI
Lillehammer
[L0344-xxxxx]
Verslo NOR 02.2023

YLEISET VAATIMUKSET (EN 13329)

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	PERGO-ARVOT
Vedenkestävyys	ISO 4760	Turpoamisen laatuluokitus	< 3	1
		Turpoamisen määräluokitus	≤0,3mm	≤0,01mm
		Sauma vuodot	Ei sovelleta	Ei vuotoja

MUUT TEKNISET TIEDOT

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	
Askeläänten valmennus	ISO 712/2	PERGO alusmateriaalin päällä	ΔLw ≈ 18 dB (Riippuen käytetystä alusmateriaalista)
Tupakanjäljet	EN 438-2.30		Luokka 5
Lattialämmitys		PERGO alusmateriaalin päällä	Katso erityisohjeet Sopiva

LUOKITUSOMINAISUUDET

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	
Formaldehydipäästö	EN 717-1	ppm	< E1
Antistaattinen	EN 1815		≤ 2,0 kV
Reagointi tuleen	EN 13501-1	Luokka	Cfl-s1 (kaikkien Pergo alusmateriaalien kanssa)
Lämmön eristyskyky	EN 12667	m ² K/W	0,059 m ² K/W
Lukastumisen esto	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30

SERTIFIKATIT

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
MI	
Pohjoismaisen Joutsenmerkki	30290001
EPD	

